AVENUE ROLL

COLLECTION METROPOLITAN

QB UPEC 3 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
19/324

FullColors core system

Structure	**Moquette à velours bouclé**	**Envers**	**Action Back**	**Largeur à la pièce**	**4m**
Construction	*Tufted carpet, loop pile*	*Backing*	*Action Back*	*Width in Roll*	*4m*
Struktur	*Getufteter Schlinge Velours*	*Rückenausstattung*	*Action Back*	*Lieferbreite in Rolle*	*4m*
Structuur	*Getuft tapijt, luspool*	*Rug*	*Action Back*	*Rolbreedte*	*4m*
Descripción	*Moqueta de fibra rizada*	*Soporte*	*Action Back*	*Ancho por pieza*	*4m*
Struttura	*Moquette bouclé*	*Sottofondo*	*Action Back*	*Larghezza rotolo*	*4m*
Struktura	*Wykladzina petelkowa*	*Podklad*	*Action Back*	*Szerokosc w rolce*	*4m*
Composition	**100% Polyamide teint masse**	**Comportement au feu**	**Cfl-s1 - collé sur ciment**	**Largeur à la coupe**	**4m**
Pile material	*100% solution dyed nylon*	*Fire resistance*	*Cfl-s1 - glued on cement*	*Width in Cut-length*	*4m*
Polmaterial	*100% PA Düsen gefärbt*	*Brennverhalten*	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*	*Lieferbreite in Coupon*	*4m*
Poolmateriaal	*100% Polyamide in de massa geverfd*	*Brandgedrag*	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*	*Couponbreedte*	*4m*
Composición	*100% Poliamida teñida en masa*	*Clasificación al fuego*	*Cfl-s1 - pegado en cemento*	*Ancho por trozo*	*4m*
Composizione	*100% Poliammide tinto in massa*	*Comportamento al fuoco*	*Cfl-s1 - incollato su cemento*	*Larghezza taglio*	*4m*
Sklad runa	*100% Poliamid barwiony w masie*	*Trudnozapalnos*	*Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym*	*Szerokosc w kuponie*	*4m*

Poids de velours - NF ISO 8543		**Classement**	**Nombre de coloris**
Pile weight - Surface pile weight		*Wear Classification*	*Colours*
Poleinsatzgewicht - Nutzchichtgewicht		*Beanspruchung*	*Erhältliche Farben*
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	*520 g/m²*	*Gebruiksklasse*	*U3P3E1C0*
Peso fibra - Peso fibra útil		*Clasificación*	*Classe 33 LC1*
Peso felpa - Peso utile felpa		*Classificazioni*	*PRODIS N° C4C83BA6*
Gramatura - Gramatura użytkowa		*Klasyfikacja*	*Liczba kolorów*
			Kleurenaantal *6*
			Cantidad de colores
			Numero colori
			Liczba kolorów

Poids total - NF ISO 8543	**LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.**	**Pose / Entretien / Traitement**
Total weight	LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.	*Laying / Cleaning / Treatment*
Gesamtgewicht		*Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung*
Totaal gewicht *1825 g/m²*		*Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud* *www.balsan.com*
Peso total		*Instalación / Mantenimiento / Tratamiento*
Peso totale		*Posa / Manutenzione / Trattamenti*
Masa calkowita		*Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja*

Epaisseur totale - NF ISO 1765	**Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8**	* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Total thickness	*Impact sound insulation*	* *Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.*
Gesamtdicke	*Trittschalldämmung*	* *Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.*
Totale massa *5.3 mm*	*Geluidsreductie* *ΔLw 22 dB*	* *Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.*
Altura total	*Aislamiento a los ruidos de impactos*	* *Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.*
Spessore totale	*Rumore all'impatto*	* *Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.*
Wysokosc calkowita	*Izolacja halasu uderzeniowego*	* *Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.*

Hauteur du velours - NF ISO 1766	**Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654**
Pile height	*Sound absorption*
Polhöhe	*Schallabsorptionsgrad*
Poolhoogte *2.5 mm*	*Geluidsabsorptie* *αω 0.15*
Altura fibra	*Absorción de los ruidos aéreos*
Spessore felpa	*Isolazione acustica*
Wysokosc runa	*Pochlanianie dzwieku*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	*1/12*
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	*43 p*
Galga - Densidad (puntos)	*202960 p/m²*
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc	

BALSAN

2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.
Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad altro traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrow produktu przy zachowaniu jego wlasciwosci technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy uzycie ciemniejszych kolorow do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielami barwiacymi moga wystapic drobne roznice w odcieniach.



Edition: 02/07/2019