

HETEROGENICZNA  
WYKŁADZINA WINYLOWA

Accent Excellence  
70 Topaz



DANE TECHNICZNE	NORMY	Accent Excellence 70 Topaz
<b>Klasyfikacja</b>		
Klasa użytkowa	ISO 10874 (EN 685)	Klasy:
	Komercyjna	34
	Przemysłowa	43
Typ wykładziny	ISO 10582	Typ I
<b>CHARAKTERYSTYKA</b>		
Grubość całkowita	ISO 24346 (EN 428)	2.50mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340 (EN 430)	0.70mm
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	2900g/m <sup>2</sup>
Zabezpieczenie powierzchni	-	TopClean
<b>WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE</b>		
Wgniecenie resztkowe	Średnia wartość zmierzona	≤0.10mm
	ISO 24343-1 (EN 433)	
Reakcja na ogień	EN 13501-1	C <sub>fi</sub> s1
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10
	EN 13893	μ ≥ 0.30
Stabilność wymiarów	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0.10%
Oddziaływanie nógzek mebli	EN 424	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kótek krzeseł	ISO 4918 (EN 425)	Brak uszkodzeń
Zwijanie pod wpływem ciepła	ISO 23999 (EN 434)	≤ 8mm
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	≤ 2kV
	EN 1081	R1 > 10 <sup>9</sup> Ω
Odporność chemiczna	ISO 26987 (EN 423)	Bardzo dobra
Higiena	-	Dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania infekcji
Przewodzenie ciepłe	EN 12667/	0.02m <sup>2</sup> K/W
Ogrzewanie podłogowe	DIN 52612	Odpowiednia
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Redukcja dźwięków	EN ISO 10140-8	13dB
	EN ISO 717/2	
Forma dostawy	ISO 24341 (EN 426)	ok. 24mb x 2/3/4m
Kolory		Clic: 13
		Wood: 11



According to European  
Classification ISO 10874 (EN 685)

Stan na Wrzesień 2016. Powyższe informacje mogą ulec zmianie.